

## Грунтовка «ARMEPOX» 1K Zn Primer 043

Быстро сохнущая естественной и горячей сушки для грунтования металлических поверхностей

ТУ BY 690655225.004-2013 (изв. об изм. № 1)

**Назначение.** Грунтовка предназначается для получения долговременной антикоррозионной защиты металлических деталей, узлов, кузовов транспортных средств, сельхозтехники, железнодорожного подвижного состава, оборудования, емкостного оборудования, других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Обеспечивает катодную защиту загрунтованной поверхности. Только для профессионального применения.

**Показатели качества.**

Наименование показателя	Значения
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета каталога «Компании Арт Индустрия» и др.
Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно образовывать гладкую, однородную, без осин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность
Условная вязкость полуфабриката с отвердителем по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0\pm0,5)^\circ\text{C}$ , с	30-180
Массовая доля нелетучих веществ, %	68-88
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ , ч, не более	4
Степень разбавления при температуре $(20,0\pm0,5)^\circ\text{C}$ до рабочей вязкости, %, не более	25
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Адгезия покрытия, баллы, не более	2
Стойкость покрытия при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее, к статическому воздействию:	
воды	24
индустриального масла	48
3 % раствора хлористого натрия	24
Плотность, г/мл *	2,7
Объемная доля нелетучих веществ, % *	49,0-51,0

\* Данные носят информационный характер и не входят в паспорт качества на материал.

**Состав.** Суспензия цинкового порошка в растворе олигомера (содержащего эпоксидные группы) в органических растворителях с введением функциональных добавок.

**Подготовка поверхности.** Перед грунтованием изделие тщательно очистить от окалины, ржавчины, старых покрытий, обеспылить и обезжирить. Подготовка изделий к грунтованию должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402. Температура поверхности окрашиваемого изделия должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

**Способ и условия нанесения.** Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости, разбавляют ксилолом или растворителем «ARMOPUR» Thinner 3.

**Пневмопропыление.**

Диаметр сопла 2,0-2,5 мм, рабочее давление 2-5 атм, рабочая вязкость 30-50 с. Толщина высушенного однослоиного покрытия – 35-40 мкм. Работы следует проводить в специальных окрасочных камерах.

**Расход.** На однослоиное покрытие (толщина высушенного покрытия 40 мкм) до 216 г/м<sup>2</sup> (теоретический) без учета потерь. Зависит от применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов. Фактический расход определяется методом пробного окрашивания.

**Транспортировка и хранение.** Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Более подробная информация по обращению грунтовки – в паспорте безопасности.

**Гарантийный срок.** С даты изготовления в невскрытой заводской таре при соблюдении условий транспортирования и хранения: 6 месяцев – грунтовка «ARMEPOX» 1K Zn Primer 043; 24 месяца – растворитель «ARMOPUR» Thinner 3.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.** Содержит органические растворители. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.**

Производитель не может знать всех конкретных условий применения данного продукта, так как вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта в каждом конкретных условиях.

Иностранное унитарное предприятие «Компания Арт Индустрія»,  
Республика Беларусь, 223050, Минский район, посёлок Колодищи,  
улица Чкалова, дом 17, пом. 7

12.09.2016