

## Эмаль ЭП-141 «ARMEPOХ» 1К DTM

Антикоррозионная быстросохнущая естественной сушки для окрашивания металлических поверхностей

ТУ BY 690655225.004-2013

**Назначение.** Эмаль антикоррозионная для окрашивания металлических поверхностей, узлов, кузовов транспортных средств, сельхозтехники, оборудования. При двухслойном нанесении может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие. Только для профессионального применения.

### Показатели качества.

Наименование показателя	Значения
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета каталога «Компании Арт Индустрия» и др.
Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно образовывать гладкую, однородную, без осин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , с, не менее	50-150
Массовая доля нелетучих веществ, %	60-70
Степень перетира, мкм, не более	35
Время высыхания до степени 3, ч не более, при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	2
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, %, для материала: – матового; – глянцевого	4-19 не менее 50
Укрывистость высшенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	120
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные ед., не менее	0,15
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее, к статическому воздействию: – воды – индустриального масла – 3 % раствора хлористого натрия	120 48 120
Срок службы покрытия, лет, не менее, в условиях эксплуатации: У1, ХЛ1, УХЛ1 / Т1	2/1
Плотность, г/мл *	1,3
Объемная доля нелетучих веществ (полуфабриката с отвердителем), % *	46,0-48,0

\* Данные носят информационный характер и не входят в паспорт качества на материал.

**Состав.** Суспензия наполнителей и пигментов, в т. ч. антикоррозионных, в растворе олигомера (содержащего эпоксидные группы) в органических растворителях с введением функциональных добавок.

**Подготовка поверхности.**

Перед нанесением эмали изделие тщательно очистить от окалины, ржавчины, старых покрытий, обеспылить и обезжирить. Подготовка изделий к окрашиванию должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402. Температура поверхности окрашиваемого изделия должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

**Способ и условия нанесения.** Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости, разбавляют ксилолом или растворителем «ARMOPUR» Thinner 3.

**Пневмопропыление.**

Диаметр сопла 1,6-1,9 мм, рабочее давление 2-5 атм, рабочая вязкость 30-50 с. Толщина высушенного однослойного покрытия – 30-35 мкм.

**Расход.** На однослойное покрытие (толщина высушенного покрытия 35 мкм) до 97 г/м<sup>2</sup> (теоретический) без учета потерь. Зависит от применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов. Фактический расход определяется методом пробного окрашивания.

**Транспортировка и хранение.** Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Более подробная информация по обращению грунтовки – в паспорте безопасности.

**Гарантийный срок.** С даты изготовления в невскрытой заводской таре при соблюдении условий транспортирования и хранения: 24 месяца – эмаль ЭП-141 «ARMEPOX» 1К DTM, растворитель Thinner 3.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.** Содержит органические растворители. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.**

Производитель не может знать всех конкретных условий применения данного продукта, так как вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта в каждом конкретных условиях.

Иностранное унитарное предприятие «Компания Арт Индустрія»,  
Республика Беларусь, 223050, Минский район, посёлок Колодищи,  
улица Чкалова, дом 17, пом. 7

11.09.2015