

Прозрачный акриловый лак 1К, предназначенный для обеспечения хорошей защиты от ультрафиолета.

Расход: 1 литр на 6 - 8 м².

Оттенок цвета	бесцветный			
Пропорции смешивания				
Отвердитель				
Растворитель				
Вязкость распыления при 20° С	готов к распылению			
Нанесение	давление распыления	размер форсунки распыления	количество операций распылений	
Пистолет-распылитель - воздушный краскопульт	4 - 5 бар	1,5 мм	2 - 3	
Безвоздушное / комбинированное распыление	120 - 150 бар	0,28 мм	2 - 3	
Срок годности после смешивания компонентов				
Толщина покрытия / сухой пленки	30 - 40 мкм			
Время отверждения / Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки	5 - 10 мин. между нанесением слоев			
Высыхание	повторное покрытие	«от пыли»	«на отлип»	полное отверждение
	Температура объекта 20° С	30 - 40 мин.	4 ч	24 ч
	Температура объекта 60° С	10 - 15 мин.	30 - 60 мин.	после охлаждения
Особые рекомендации	Мы не рекомендуем использовать данное изделие для нанесения в качестве прозрачного слоя поверх грунтовки на водной основе.			

Стабильность при хранении: в плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Все изделия следует утилизировать в соответствии с указаниями органов по охране окружающей среды. Храните вашу окружающую среду!

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.