

### Предназначение

Мира 2K-HS-Express-Klarlack CX 2 – высококачественный прозрачный акриловый лак для быстрой и экономичной отделки автомобилей (по экспресс-технологии), особенно при сушке в печи. Процесс полировки можно начинать после сушки в течение 15 минут при 60°C или 25 минут при 40°C и окончания времени охлаждения. Лак Мира 2K-Express-Klarlack CX 2 также подходит для частичного покрытия автомобилей. Готов к применению после добавления отвердителя Мира 2K-HS-Härter. Данный продукт обеспечивает длительное сохранение блеска и превосходную стойкость к пожелтению, воздействию условий окружающей среды и погоды.


Скорость растекания: 9,0 - 10,0 м<sup>2</sup>/л

### Инструкции по эксплуатации



#### Цвет

бесцветный



#### Пропорции смешивания

**Отвердитель** по весу (лак : отвердитель) по объему (лак : отвердитель)

Мира 2K-HS-Härter -- 2 : 1



#### Отвердитель

для полной покраски

HS 35 для крупных поверхностей и высоких температур

для частичной покраски

HS 10 для мелкого ремонта (экспресс-технология)

HS 25 для частичной покраски



#### Срок годности после смешивания компонентов

1 - 1,5 ч при 20 °C



#### Растворитель

--



#### Вязкость распыления

готов к применению после добавления отвердителя

Гравитационный краскопульт

17 - 19 с 4 мм DIN

Комбинированное/Безвоздушное распыление

--



#### Метод нанесения

Метод нанесения	Отвердитель	Давление (бар)	Размер форсунки (мм)	Число распылений	Растворитель
Гравитационный краскопульт (высокого давления)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5	--
Краскопульт низкого давления (HVLП)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	2	--
Краскопульт низкого давления (HVLП)/ внутреннее давление форсунки	--	0,7	--	2	--



#### Время испарения растворителя из пленки

3 - 5 мин. между нанесением слоев

10 - 15 мин. до сушки в печи

**Толщина сухого покрытия**

40 - 60 мкм



**Время сушки**

Температура объекта	«От пыли»	«На отлип»	Готово к сборке	Готово к шлифовке	Готово к повторному покрытию
20 °С	15 - 20 мин.	1 - 2 ч	6 ч	--	--
60 °С	--	15 мин.	--	--	--
Инфракрасная коротковолновая сушка	--	8 мин.	--	--	--
Инфракрасная средневолновая сушка	--	10 - 15 мин.	--	--	--

**Примечание**

<b>Хранение:</b>	в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.
<b>Содержание ЛОС (летучих органических соединений):</b>	По нормам ЕС, предельное значение для данного продукта (категории V/d) составляет: 420 г/л Данный продукт содержит не более 420 г/л ЛОС.
<b>Рабочие условия:</b>	От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить адекватное проветривание.
<b>Инструкции по эксплуатации:</b>	--