



## «EURO-Balance 12»

<b>Тип</b>	<b>Акрилатная полуматовая, износостойчивая, эластичная краска для влажных и сухих помещений.</b>
<b>Область применения</b>	Краска <b>EURO-balance 12</b> предназначена для высококачественной окраски стен и потолков, во влажных помещениях (например, ванные комнаты), а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридоры, лестничные клетки, больницы, цеха пищевых производств и т.п.). Также применима в сухих помещениях (гостиные, детские комнаты, спальни). Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на стеклообои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	8 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослоином нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 50%
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Базис</b>	А и С.

<b>Цвет</b>	Краску можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL и др.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 10000 проходов щеткой.
<b>Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-22)°C.</b>	72 часа – без изменений.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
<b>Термостойкость</b>	85° С сухого тепла.
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность теплым мыльным раствором, затем чистой водой. Поверхность высушить. При покраске старых мелящих, но крепко держащихся, сильно пористых поверхностей загрунтовать грунтовкой <b>Symphony «EURO-balance PRIMER»</b> или разбавленной на 5-10% водой краской <b>EURO-balance 12</b> .
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Уход</b>	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.