



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «DOCTOR WOOD aqua»

**Тип** Водоразбавляемый грунтовочный антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла для наружных деревянных поверхностей.

**Область применения**

Грунтовочный антисептик «Doctor wood aqua» на акрилатной основе с добавлением льняного масла предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность, а также на пропитанную под давлением древесину. Грунтовочный состав глубоко впитывается в структуру древесины и благодаря активному комплексу антисептиков нового поколения, обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Финишную отделку (нанесение лессирующих антисептиков или красок) рекомендуется производить в кратчайшие сроки, т.к. грунтовочный антисептик не защищает поверхность древесины от УФ-излучения.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	5 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 15%
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.
<b>Время высыхания при +23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

<b>Цвет</b>	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
<b>Хранение</b>	Грунтовочный антисептик « <b>Doctor wood aqua</b> » хранить и транспортировать при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синева и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить.
<b>Условия при окраске</b>	Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, антисептика и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	По возможности древесину обработать антисептиком <b>SYMPHONY «Doctor wood aqua»</b> в ранней стадии строительства. Грунтовочный антисептик перед применением необходимо перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, распылением или погружением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Грунтовочный антисептик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.

---

---